

EL F813 без силиконовый глянецвый УФ лак

Описание и применение

- *EL F813 предназначен для последующего тиснения и нанесения клея, так же показывает неплохие результаты как сплошной лак для получения Drip-Off эффекта*
- *обладает хорошей адгезией к бумаге, картону, OPP (полипропиленовой) пленки для ламинации и к широкому спектру трафаретных и офсетных красок*
- *Пригоден для последующей запечатки риббон-лентами и цифровой печатью*
- *Не содержит силикона*

Физические характеристики:

Сухой остаток	100%
Вязкость (20°C)	45 – 60 сек (DIN-4)
Глянец	Высокий

Скорость отверждения УФ лаков для флексографской печати:

Полное отверждение обеспечивается при скорости печати 200 метров в минуту и освещением двумя лампами с мощностью 120 Вт/см. Отверждение зависит от типа и конструкции УФ лампы и параметров печати (техническое состояние отражателей, срок службы лампы, мощность УФ-ламп, толщина печатного слоя краски и скорость печати).

Упаковка и хранение ультрафиолетовых лаков:

УФ лак может поставляется в светонепроницаемых емкостях по 10 кг - пластиковая канистра. При хранении УФ-лака при температуре 15 до 20 °С в заводской упаковке, срок годности составляет не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Внимание:

- *Активация поверхности перед печатью должна составлять по крайней мере 38 дин/см. Любое поверхностное натяжение ниже 38 дин/см неизбежно приведет к плохой адгезии или ее отсутствию. Мы настоятельно рекомендуем не только измерять поверхностное натяжение перед печатью, но и проводить предварительное тестирование, чтобы избежать возможных дальнейших проблем при лакировании.*
- *Лак должен быть тщательно перемешан перед использованием.*