

EL F817 уф клей для холодного тиснения

Характеристика:

Универсальный клей, предназначенный для холодного тиснения.

Применение:

Перед УФ сушкой после нанесения клея нанесите фольгу для холодного тиснения

Свойства

Вязкость	150-180сек. 21°C/DIN 4mm
Скорость отверждения	Высокая
Способ отверждения	Радикальный

Область применения

Для флексографских печатных машин, оснащенных системой УФ-сушки

Материалы для тиснения и ламинации

Фольга для холодного тиснения должна быть предварительно протестирована перед печатью на тираже

Материалы для печати

- Все виды бумаги и картона
- Коронированные PE-пленки
- Различные пленки и фольги

Рекомендации

Для флексооборудования рекомендуется анилокс с объемом ячейки от 6 до 8 см³.

Для УФ полимеризации рекомендуется использовать ртутные лампы, мощностью не ниже 100 - 200 Вт / см. скорость печати - 40 - 70 м / мин.

Упаковка и хранение ультрафиолетовых лаков:

УФ клей может поставляется в светонепроницаемых емкостях по 10 кг ведра. При хранении УФ-клея при температуре 15 до 20 °С в заводской упаковке, срок годности составляет не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Внимание:

- *Этот клей НЕ подходит для использования на пищевых продуктах, кроме тех случаев, где оценка риска доказывает, что его использование безопасно в данном случае (например, если процесс исключает возможность соприкосновения на валах или в стоне и если дизайн окончательной продукции обеспечивает надежные функциональные барьерные свойства для миграции.*
- *Клей должен быть тщательно перемешан перед использованием.*